FICHE TECHNIQUE	*964* **ORAPHOS 60**	FT 2/002 05/08/98 index:4

1/DEFINITION

Dérouillant et phosphatant pour métaux corrodés et rouillés.

2/BENEFICES

Dégraisse, dérouille,
Phosphate,
Evite le sablage des supports
Liquide ininflammable,
Utilisable à chaud.

3/DOMAINES D'APPLICATIONS

-Réfection des réservoirs
-Entretien de poutrelles et charpentes métalliques
-Chassis de véhicules de transport (Voitures , camions , autobus , autocars)

Ce traitement des surfaces avant peinture permet d'éviter le sablage et le grenaillage des supports.
La présence de rouille ne neutralise pas l'activité du produit.

4/CARACTERISTIQUES

Aspect : .....liquide limpide
Couleur : .....incolore à vert clair
Densité à 20°C : 1,150
pH du produit pur: .....<1

5/MODE D'EMPLOI

Eliminer parfaitement les pellicules de rouille pulvérulente avec une brosse.
Afin d'obtenir le résultat maximum , il est préférable d'opérer au trempé dans une solution contenant 5 à 50 % d' Oraphos 60 maintenue à 60°C.
Il est néanmoins possible de travailler à l'aide de nettoyeur haute pression (concentration en sortie de buse de 2 à 10%).
Ne pas rincer , laisser sécher puis essuyer les résidus avec un chiffon si necessaire.

6/STOCKAGE

Stocker en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des intempéries.

7/SECURITE

Produit corrosif devant être manipulé avec des gants, lunettes et vêtements de protection en cas d'éclaboussures. Utiliser en endroit ventilé.

8/EMBALLAGE

Vrac de 1 kg, 5 kg, 30 kg et 60 kg.

ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

ZI EST- 12, Avenue Pierre Mendès France- BP40- 69511 Vaux en Velin Cedex-
Tel : 0 4. 78. 46. 70- Fax : 0.4. 72.04.58.91